

TECHNICKÝ LIST

ENCAPSIL

IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO DEMONTÁŽ ETERNITU

POPIS VÝROBKU:

ENCAPSIL – impregnační přípravek pro demontáž eternitu je založen na vodné disperzi s mimořádně vysokou schopností pronikat hluboko do podkladu. Po úplném zaschnutí impregnačního přípravku je podklad zpevněn, čímž zabráňuje dalšímu uvolňování azbestových vláken.

OBLAST POUŽITÍ:

ENCAPSIL – impregnační přípravek pro demontáž eternitu je určen k omezení škodlivé prašnosti při demontáži eternitu, acekolových desek a vápenocementových omítek a dále k ochraně před uvolňováním azbestových vláken při odstraňování výrobků obsahujících azbest.

Přípravek je určen pro použití v exteriéru i interiéru.

VLASTNOSTI:

IMPREGNACE ENCAPSILEM PRO DEMONTÁŽ ETERNITU:

- díky vysoké penetrační schopnosti proniká do podkladu, váže jej a zpevňuje
- omezuje prašnost při demontáži eternitu
- nemění paropropustnost podkladů, na které je aplikován

ENCAPSIL – impregnační přípravek pro demontáž eternitu má kladné stanovisko Institutu stavební techniky na účinnost ochrany životního prostředí před azbestovým prachem vznikajícím z azbestocementových desek (eternitu) během jejich rozebírání.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vzhled	Kapalina
Viskozita měřená Fordovým pohárem č. 4 při $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$	10-11 sekund
Hustota	Ne více než 1,1 g/cm ³
Doba schnutí nátěru při $20 \pm ^{\circ}\text{C}$ a relativní vlhkost 55,5 $\pm$ %	4 hodiny

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Zajištění eternitu při demontáži:

Upozornění: Čištění a natírání eternitu mohou provádět pouze odborné realizační firmy vzhledem k riziku prašnosti azbestu a nutnosti profesionální přípravy povrchu před nátěrem.

Pro aplikaci impregnace na velké plochy se doporučuje použít nízkotlaký nástřík. Přípravek lze nanášet také válečkem nebo štětcem.

Aplikace:

Před použitím impregnační přípravku důkladně promíchejte.

Nanášejte jednu nebo dvě vrstvy podle savosti podkladu.

Impregnaci provádějte při teplotě +5 °C až +30 °C a relativní vlhkosti do 60 %.

Natěračské práce provádějte za vhodných povětrnostních podmínek (bez mlhy, bez deště a sněžení).

K mytí natěračského nářadí používejte vodu.

VYDATNOST:

Až 8m² z 1 litru při jednovrstvém nátěru. Skutečná vydatnost závisí na mnoha faktorech, jako je druh podkladu, jeho struktura, barva, typ použitého nástroje a způsob aplikace.

ZÁRUČNÍ DOBA:

12 měsíců od data výroby při skladování v originálních uzavřených obalech.

Výrobek skladujte při teplotě od +5°C do +30°C.

Výrobek je citlivý na mráz.

BEZPEČNOSTNÍ A POŽÁRNÍ POKYNY:

Varování:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na etiketě.

P501: Obsah/obal odevzdávejte do systému tříděného sběru odpadu ve vaší obci.

Doplňující informace:

EUH208: Obsahuje směs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3. Může vyvolat alergickou reakci.

NORMY, ATESTY, ZKOUŠKY, VOC:

PLATNÁ NORMA: ZN/ 2001/ AKSIL-2

Limit obsahu VOC pro tento výrobek: (Kat. A/h/FW): 30 g/l (2010).

Výrobek obsahuje méně než 30 g/l VOC.

BALENÍ:

Plastové obaly o objemu: 20l, 10l

VYVROBENO:

AKSIL - Fabryka Specjalistycznych Wyrobów
Lakierowych sp. z o.o.
Pustków 363D
39-205 Pustków
Polsko
Tel: +48 733 570 400
www.aksil.pl

DOVOZCE:

David Šupík
Kpt. Jaroše 369
747 31 Velké Hoštice
IČ: 73335321
DIČ: CZ7905045489
Tel.: +420 777 685 013